



# QUÍMICA

Bota Química de policloruro de vinilo, con refuerzo en el tobillo y talón, fabricada bajo el proceso de inyección, con alma interna de poliéster.

Ideal para trabajos en áreas húmedas, de sumersión, jardinería, lavaderos y ambientes de inocuidad.



## CARACTERÍSTICAS:

- Peso Aprox: 1.82 kg. /Par.
- Color de suela: ○
- Color de caña: ○
- Altura promedio: 36 cm
- Tallas: 38 – 45
- Impermeable.
- Resistente a la tracción y elongación.
- Resistente al despegue.

**CÓDIGO: 02020004**



ANTI  
DESIZAMIENTO



RESISTENCIA A  
LA ABRASIÓN



UNIÓN  
CORTE PISO



RESISTENCIA A  
LA FLEXIÓN



RESISTENTE  
AL AGUA



## COMPONENTES:




## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| 1- CAÑA              |                       |                                                           |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Prueba               | Parámetro             |                                                           |
| Espesor              | > 1.5 mm              | NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / NCh2374:1996 |
| Espesor de laterales | > 3.0 mm              | NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / NCh2374:1996 |
| Flexión              | 150 000 ciclos        | NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / NCh2374:1996 |
| Tracción             | > 1.3 MPa             | NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / NCh2374:1996 |
| Elongación           | > 250 %               | NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / NCh2374:1996 |
| 2- SUELA             |                       |                                                           |
| Prueba               | Parámetro             | Norma                                                     |
| Espesor              | > 7 mm                | NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / NCh2374:1996 |
| Espesor de Taco      | > 25 mm               | NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / NCh2374:1996 |
| Tracción             | > 2.1 MPa             | NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / NCh2374:1996 |
| Elongación           | > 300 %               | NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / NCh2374:1996 |
| Dureza               | 70 ± 10 Shore A       | NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / NCh2374:1996 |
| Abrasión             | < 250 mm <sup>3</sup> | NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / NCh2374:1996 |
| Unión corte/piso     | > 3 N/mm              | NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / NCh2374:1996 |



## TRAZABILIDAD & ETIQUETA:

| INDIVIDUAL                                                                        | EMPAQUE                                                                                                                                                        | ETIQUETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>12 PARES POR SACO</p>  <p>FECHA<br/>LOTE 1712201<br/>DIA/MES/AÑO/TURNO</p> |  <p>TALLA<br/>42</p> <p>HECHO EN PERU</p> <p>NTP-ISO 20345:2017<br/>WR</p> <p>BOTA PVC DE SEGURIDAD<br/>02020004</p> <p><b>SEGUSA</b><br/>SEGURINDUSTRIA S.A.<br/>RUC 20131529181</p> |

## CERTIFICACIONES Y NORMAS GENERALES:

| Peruanas           | Chilenas     | Europeas      |
|--------------------|--------------|---------------|
| NTP-ISO 20345:2017 | NCh2374:1996 | ISO 5423:1992 |
| NTP-ISO 20344:2017 |              |               |

## GARANTÍA:

La única responsabilidad del fabricante es que el producto sea defectuoso de fábrica. La presente garantía no aplica para efectos ocasionados por mal uso o uso inadecuado por parte del trabajador.

## ALMACENAMIENTO:

Se recomienda almacenar en ambiente secos y ventilados, la limpieza de la bota debe darse después de culminada la faena laboral y debe aplicarse con agua y jabón neutro externamente, al finalizar inspeccionar que la limpieza sea optima y libre de residuos sólidos y líquidos adheridos en su superficie. se recomienda la aplicación en el interior de la bota talco u oxido de zinc para prolongar su tiempo de vida útil.